

Scheda Tecnica

TH - CARATTERISTICHE CATALIZZATORI PER POLIURETANICI

Annulla e sostituisce la precedente versione datata 16/07/12

DATA 22/11/12 M AG/am

Le caratteristiche qualitative ed i consigli d'uso sono riportati nelle schede tecniche dei componenti A.

SIGLA	DESCRIZIONE	Scadenza	RESIDUO SOLIDO (%)	PESO SPECIFICO
TH0146/00	CATALIZZATORE	24 mesi	25 ± 1	0,990 ± 0,030
TH0222/00	CAT. X IGNIFUGHI TRASP CL. 1	24 mesi	24 ± 1	0,960 ± 0,030
TH0333/00	CAT. X IGNIFUGHI BIANCHI CL. 1	24 mesi	24 ± 1	0,960 ± 0,030
TH0620/00	CATALIZZATORE	24 mesi	26 ± 1	0,950 ± 0,030
TH0711/00	CATALIZZATORE	24 mesi	28 ± 1	0,940 ± 0,030
TH0713/00	CATALIZZATORE	24 mesi	21 ± 1	0,930 ± 0,030
TH0720/00	CATALIZZATORE	24 mesi	26 ± 1	0,950 ± 0,030
TH0721/00	CATALIZZ. X LUCIDI	24 mesi	44 ± 1	1,000 ± 0,030
TH0724/00	CATALIZZ. X LUCIDI RAPIDO	24 mesi	31 ± 1	0,950 ± 0,030
TH0727/00	CATALIZZ. ALTO R.S.	24 mesi	32 ± 1	0,970 ± 0,030
TH0728/00	CATALIZZATORE	24 mesi	30 ± 1	0,970 ± 0,030
TH0733/00	CATALIZZ. X LUCIDI	24 mesi	49 ± 1	1,020 ± 0,030
TH0735/00	CATALIZZ. X LUC ININGIALLENTE	24 mesi	44 ± 1	1,000 ± 0,030
TH0744/00	CATALIZZ. X LUCIDI	24 mesi	49 ± 1	1,060 ± 0,030
TH0748/00	CATALIZZATORE POLIURETANICO	24 mesi	28 ± 1	0,950 ± 0,030
TH0755/00	CATALIZZATORE	24 mesi	27 ± 1	0,960 ± 0,030
TH0756/00	CATALIZZ. X TRAFILA	6 mesi	75 ± 3	1,170 ± 0,030
TH0759/00	CATALIZZATORE	24 mesi	24 ± 1	0,930 ± 0,030
TH0760/00	CATALIZZ. X LUCIDI	24 mesi	42 ± 1	1,010 ± 0,030
TH0761/00	CATALIZZ. X TRAFILA	24 mesi	50 ± 1	1,070 ± 0,030
TH0765/00	CATALIZZATORE	24 mesi	35 ± 1	0,980 ± 0,030

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITA' DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO I LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA' SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRA' ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA' IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.

ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITA' INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITA' EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITA' DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.

AZIENDA CON
 SISTEMA DI GESTIONE
 - UNI EN ISO 9001 -
 - UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio
 Sede Legale ed Amministrativa
 Via del Fifico, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
 tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
 www.sayerlack.com
 Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
 P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
 Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Società soggetta a direzione e coordinamento di The Sherwin-Williams Company, USA

TH0767/00	CATALIZZATORE	24 mesi	23 ± 1	0,950 ± 0,030
TH0773/00	CATALIZZATORE	24 mesi	28 ± 1	0,940 ± 0,030
TH0775/00	CATALIZZATORE	24 mesi	28 ± 1	0,950 ± 0,030
TH0779/00	CATALIZZATORE	24 mesi	27 ± 1	0,970 ± 0,030
TH0780/00	CATALIZZATORE	24 mesi	28 ± 1	0,960 ± 0,030
TH0781/00	CATALIZZ. X TRAFILA	24 mesi	70 ± 2	1,150 ± 0,030
TH0790/00	CATALIZZ. X ACRIL ANTING	24 mesi	36 ± 1	0,950 ± 0,030
TH0793/00	CATALIZZATORE	24 mesi	25 ± 1	0,930 ± 0,030
TH0799/00	CATALIZZATORE RAPIDO	24 mesi	28 ± 1	0,950 ± 0,030
TH0805/00	CATALIZZATORE	24 mesi	24 ± 1	0,950 ± 0,030
TH1400/00	CATALIZZ. X PRIMER	24 mesi	50 ± 1	1,060 ± 0,030
TH2513/00	CATALIZZATORE	24 mesi	31 ± 1	0,960 ± 0,030
TH2520/00	CATALIZZ. X ACRILICI ANTINGIALENTE	24 mesi	34 ± 1	0,940 ± 0,030
TH2526/00	CATALIZZATORE	24 mesi	27 ± 1	0,940 ± 0,030
TH2533/00	CATALIZZATORE	24 mesi	27 ± 1	0,960 ± 0,030
TH2580/00	CATALIZZ. X ISOLANTI	24 mesi	20 ± 1	0,970 ± 0,030

Il catalizzatore isocianico ha scadenza di due anni dalla data di confezionamento. Se il catalizzatore è ben conservato nel suo contenitore originale ben chiuso è possibile protrarre la scadenza di un ulteriore anno dalla data del confezionamento, in questo caso si consiglia una prova preliminare.

I catalizzatori isocianici sono sensibili all'umidità, le confezioni vanno stoccate in ambiente asciutto, devono rimanere ermeticamente chiuse. Quando viene aperta la confezione il prodotto deve essere utilizzato in giornata.

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITA' DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA' SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRA' ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA' IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.
ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITA' INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITA' EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITA' DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.