

Scheda Tecnica

TU0148/00**FONDO POLIURETANICO EXTRA COPRENTE**

Annulla e sostituisce la precedente versione datata 19/05/06

DATA 28/05/12LS/ap

Settore d'impiego

Parti piane, mobili montati, masselli porte

Mezzo d'impiego

Spruzzo e velo

Catalisi e diluizione

	A peso (kg)	A volume (lt)
TU0148/00	100	100
TH0779/00	50	51
DT1150/00	20-30	10-35

Caratteristiche tecniche

* Residuo solido (%)	50 ± 1
* Peso specifico (kg/lt):	0,990 ± 0,030
* Viscosità DIN 4 a 20°C (sec):	80 ± 5

Preparazione del supporto

Tinteggiatura con coloranti all'acqua (AC0600/XX) oppure con coloranti a solvente (XM7100/XX, XM8000/XX).

Caratteristiche generali

* Pot-life:	3 ore	
* Gramature consigliate per mano (gr/m ²):	max 180	
* Intervallo tra le mani:	min 1 ora, max 3 ore	
* Numero di mani:	max 3	
* Essiccazione all'aria (100 gr/m ² a 20°C):	fuori polvere	10'
	fuori impronta	40'
	accatastabile	4 ore
* Essiccazione in tunnel (100 gr/m ²):	ciclo consigliato	
	spurgo solventi	15'
	50°C	60'
	raffreddamento	15'
* Carteggiatura:	attendere almeno 8 ore	
* Sovraverniciatura:	attendere almeno 16 ore	

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITÀ DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDA TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARÀ SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRÀ ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITÀ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.

ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITÀ INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITÀ EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITÀ DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
- UNI EN ISO 9001 -
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio

Sede Legale ed Amministrativa
Via del Fiffò, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
www.sayerlack.com
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Società soggetta a direzione e coordinamento di The Sherwin-Williams Company, USA

*Scadenza (mesi):

36

Il TU0148/00 è un fondo con buona trasparenza che presenta alto potere riempitivo e un ottimo disegno del poro, ottima carteggiatura ed ottima resistenza alla rimozione. Può essere utilizzato con pistole misto aria ed airless e con velatrice.

Dopo lunghi periodi di magazzino controllare sempre la omogeneità e disperdere bene prima dell'uso ogni forma di deposito o sedimento eventualmente formatosi.

AVVERTENZE

Nei mesi estivi si consiglia la catalisi con TH0755/00 e l'impiego del diluente ritardante DT1146/00, per ottenere il miglior risultato come bagnabilità e disegno del poro, nonché per offrire maggiori garanzie contro il problema delle puntature. Nel caso occorra colorare leggermente il TU0148/00, consigliamo i coloranti concentrati serie XC1900/XX.

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITÀ DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA' SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRA' ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA' IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.
ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITA' INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITA' EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITA' DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.